

## KARTA PRODUKTU

### Taśma Pakowa – Rolka Maszynowa (Hot-Melt) TP, TPE, TPY

#### 1. Gwarancja:

- Produkt i jego funkcjonalność jest gwarantowana przez okres 6 miesięcy od dnia dostawy do klienta.
- Nominalne długości produktu są gwarantowane z maksymalną tolerancją +/- 0,5%.

#### 2. Warunki ważności gwarancji:

- Produkt musi być przechowywany w suchych miejscach
- Produkt musi być chroniony przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego
- Przed użyciem produkt musi być przechowywany w jego oryginalnym opakowaniu. Bezwzględnie należy unikać: niewłaściwego składowania i traktowania, upuszczania produktu na ziemię, a w szczególności nacięć na krawędziach. Produkt nie może być składowany tak aby przypadający na niego ciężar mógł go zdeformować.
- Produkt musi być przechowywany w temperaturze nie przekraczającej 40°C
- Jeżeli produkt jest przechowywany w temperaturze poniżej 10°C, wówczas przed użyciem, musi być on przeniesiony w miejsce o temperaturze od 10°C do 40°C i tam leżakować aż osiągnie temperaturę pokojową.

#### 3. Specyfikacja techniczna.

| Cecha                                | [jednostka] tolerancja | Wynik                  |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Szerokość                            | [mm] +/- 3,5%          | 25,38,48,50,75         |
| Długość                              | [m] +/- 0,5%           | 330 – 990              |
| Średnica tulei                       | [mm]                   | 76                     |
| Dostępne kolory                      |                        | Biały/Braź/Transparent |
| Grubość taśmy                        | [my] +/- 8%            | 45                     |
| Punkt pęknięcia                      | [%] +/- 20%            | 140                    |
| Odporność na rozciąganie             | [N/cm] +/- 0,5         | 45                     |
| Współczynnik przyczepności przy 180° | [N/cm] +/- 15%         | 5,5                    |
| Test toczącej się kulki              | [cm]                   | 0-2                    |
| Pętla lepkości                       | [N/cm] +/- 15%         | 4,5                    |
| Ścinanie                             | [godzin] =/+           | 120                    |